

**SUPREMA**

<b>Dimensioni nominali (cm x cm):</b> Nominal sizes (cm x cm):	<b>consultare catalogo</b> consult catalogue	<b>Spessore (mm) / Thickness (mm):</b> <b>Gruppo prodotto / Product Group:</b>	<b>consultare catalogo / consult catalogue</b> <b>Allegato G - B<sub>IA</sub> - UGL / Annex G - B<sub>IA</sub> - UGL</b>
---	---	---	---

Caratteristica tecnica Technical characteristic	Metodo di prova Test method	Requisito per le dimensioni nominali N ≥ 15 cm Requirement for nominal size N ≥ 15 cm	Valore medio Mean value CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE
--	--------------------------------	--	--

<b>Lunghezza e larghezza / Length and width</b>	ISO 10545-2	± 0,6 % (max ± 2,00 mm) Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 1,00 mm)	<b>Conforme</b> In accordance
<b>Spessore / Thickness</b>		± 5 % (max ± 0,50 mm)	
<b>Rettilineità dei lati / Straightness of sides</b>		± 0,5 % (max ± 1,50 mm) Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 0,80 mm)	
<b>Ortogonalità / Rectangularity</b>		± 0,5 % (max ± 2,00 mm) Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 1,50 mm)	
<b>Planarità superficie / Surface flatness</b>		± 0,5 % (max ± 2,00 mm) Rett./Rect.: ± 0,4 % (max ± 1,80 mm)	
<b>Assorbimento acqua / Water absorption</b> Water absorption (%)	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5 %	Ev ≤ 0,1 %
<b>Sforzo di rottura (S)</b> Breaking strenght (S)	ISO 10545-4	S > 1300 N (Spessore / Thickness ≥ 7,5 mm) S > 700 N (Spessore / Thickness < 7,5 mm)	<b>Conforme / In Accordance</b> (S > 12000 N (Spessore/Thickness = 20 mm))
<b>Resistenza alla flessione</b> Modulus of rupture		R > 35 N/mm <sup>2</sup> (Medio/Average)	R > 45 N/mm <sup>2</sup> (Medio/Average)
<b>Resistenza all'urto</b> Impact resistance	ISO 10545-5	COR > 0,55 (Coeff. restituzione) COR > 0,55 (Coeff. restitution)	<b>Conforme</b> In accordance
<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6	< 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
<b>Coeff. Dilatazione termica lineare 20-100°C</b> Coeff. Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value	6,7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Prova superata Test passed	<b>Resistente</b> Resistant
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance	ISO 10545-12	Prova superata Test passed	<b>Resistente</b> Resistant
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> acidi e basi a basse concentrazioni/alte concentrazioni prodotti chimici d'uso domestico e additivi per piscina Resistance to chemicals low/high concentrations of acids and alkalis household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	<b>Valore dichiarato</b> <b>Minimo Classe B</b>  Declared value Minimum Class B	<b>NAT - ANTISLIP</b>  <b>LA</b> <b>A</b>  <b>LA</b> <b>A</b>
<b>Resistenza alle macchie</b> Resistance to staining	ISO 10545-14	Minimo Classe 3 / Valore dichiarato Minimum Class 3 / Declared value	<b>NAT - ANTISLIP</b>  5
<b>Resistenza allo scivolamento *</b> Slip Resistance	EN 16165 C (ex Din 51130) EN 16165 A (ex Din 51097) ANSI A326.3:2022 (DCOF) D.M.236/89 (B.C.R.A.) BS EN 16165:2021 Annex C AS/NZS 4586-13 Annex A	Valore dichiarato / Declared Value Valore dichiarato / Declared Value Valore dichiarato / Declared Value μ > 0,4 (Wet / Dry) PTV > 36 (low slip risk) Declared classification	<b>NAT</b> R9 <b>ANTISLIP</b> R11 A+B+C
<b>Conduttività termica</b> Thermal conductivity	UNI EN 12524	/	λ = 1,3 W / m <sup>2</sup> K
<b>Variazione dei colori alla luce</b> Light and colour fastness	DIN 51094	/	<b>Nessuna variazione / No variations</b>
<b>Reazione al fuoco</b> Fire reaction	UNI EN 13501-1	/	A <sub>1-FL</sub> (Classe / Class)

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST  
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

\* Trattandosi di normative nazionali, i metodi di prova, i requisiti e le classificazioni variano da paese a paese. Il valore atteso della resistenza allo scivolamento della produzione di Industrie Ceramiche Piemme SpA può variare in base al lotto produttivo. Specifica documentazione è disponibile su richiesta.

\* Test methods, requirements and classifications differ from country to country, according to the national regulations. The expected value of the slip resistance of Industrie Ceramiche Piemme SpA production may vary depending on the production batch. Specific documents are available upon request.

\* Les méthodes d'essai, les réquisits et les classifications changent de pays à pays, selon les réglementations nationales. La valeur attendue de la résistance au glissement de la production d'Industrie Ceramiche Piemme SpA peut varier en fonction du lot de production. Des documents spécifiques sont disponibles sur demande.

\* Prüfmethode, Anforderungen und Klassifizierungen unterscheiden sich je nach landesspezifischen Vorschriften von Land zu Land. Der erwartete Wert der Rutschfestigkeit der Produktion von Industrie Ceramiche Piemme SpA kann je nach Produktionscharge variieren. Spezifische Dokumente sind auf Anfrage erhältlich.

